

Technisches Datenblatt

Stand: 01.07.2015


Silberpulver AGP H1080-1

Technische Daten

Kornstruktur			stark agglomeriert
Silbergehalt		Gew.-%	≥ 99,9
Schüttdichte ^{*1}		g/cm ³	0,5 - 1,0
Klopfichte ^{*2}		g/cm ³	1,0 - 2,0
Medianwert ^{*3}	50 %	µm	3 - 9
Spezifische Oberfläche ^{*4}		m ² /g	0,6 - 1,3
Verunreinigungen	Cu	ppm	250 - 450
	Ni	ppm	≤ 50
	Na, K	ppm	≤ 50

REM-Aufnahme

Vergrößerung 10.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.




DODUCO GmbH
Im Altgefäll 12
75181 Pforzheim / Germany
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:
Fr. Angelika Moser
Phone +49 (0) 7231 602-486
Fax +49 (0) 7231 602-554
Mail: AMoser@doduco.net

^{*1} ASTM B 329
^{*2} in Anlehnung an DIN/ISO 3953
^{*3} Lasergranulometrie Beckman/Coulter LS 13320
^{*4} BET Beckman/Coulter SA 3100