

Technisches Datenblatt

Stand: 01.07.2015


Silberpulver AGP H2150-1 GE

Technische Daten

Kornstruktur			dendritisch, agglomeriert
Silbergehalt		Gew.-%	≥ 99,8
Schüttdichte ^{*1}		g/cm ³	0,4 - 0,8
Spezifische Oberfläche ^{*2}		m ² /g	0,8 - 1,4
Korngrößenverteilung ^{*3}	10 %	µm	< 5
	50 %	µm	5 - 15
	90 %	µm	< 40

REM-Aufnahme

Vergrößerung 10.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



DODUCO GmbH
Im Altgefäll 12
75181 Pforzheim / Germany
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:
Fr. Angelika Moser
Phone +49 (0) 7231 602-486
Fax +49 (0) 7231 602-554
Mail: AMoser@doduco.net

*1 ASTM B 329
*2 BET BeckmanCoulter SA 3100
*3 Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320