


Silberpulver AGP V0180-4

Technische Daten

Kornstruktur			abgerundet, kugelig
Silbergehalt		Gew.-%	≥ 99,9
Schüttdichte ^{*1}		g/cm ³	2,0 - 4,0
Korngrößenverteilung ^{*2}	> 100 µm	%	< 0,01
	≤ 100 - ≥ 63 µm	%	≤ 0,1
	≤ 63 - ≥ 36 µm	%	≤ 10
	≤ 36 µm	%	≥ 90
Medianwert ^{*3}	50 %	µm	15 - 35
Verunreinigungen	Cu	ppm	≤ 300
	Fe	ppm	≤ 50
	Na, K	ppm	≤ 50

REM-Aufnahme

Vergrößerung 3.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



DODUCO GmbH
Im Altgefäll 12
75181 Pforzheim / Germany
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:
Fr. Angelika Moser
Phone +49 (0) 7231 602-486
Fax +49 (0) 7231 602-554
Mail: AMoser@doduco.net

^{*1} ASTM B 329
^{*2} Prüfsiebung (Maschenweite: 100µm, 63µm, 36µm)
^{*3} Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320