


Silberpulver AGP V0180-7

Technische Daten

Kornstruktur			abgerundet, kugelig
Silbergehalt		Gew.-%	≥ 99,9
Schüttdichte ^{*1}		g/cm ³	2,0 - 4,0
Medianwert ^{*2}	50 %	µm	20 - 40
Verunreinigungen	Cu	ppm	≤ 300
	Fe	ppm	≤ 50
	Na, K	ppm	≤ 50

REM-Aufnahme

Vergrößerung 3.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



DODUCO GmbH
Im Altgefäll 12
75181 Pforzheim / Germany
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:
Fr. Angelika Moser
Phone +49 (0) 7231 602-486
Fax +49 (0) 7231 602-554
Mail: AMoser@doduco.net

*1 ASTM B 329

*2 Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320