


Silberflakes F66

Technische Daten

Kornstruktur		Flake	
Silbergehalt		Gew.-%	≥ 99,0
Klopfichte ^{*1}		g/cm ³	1,9 - 2,4
Spezifische Oberfläche ^{*2}		m ² /g	1,5 - 1,8
Korngrößenverteilung ^{*3}	10 %	µm	< 3
	50 %	µm	4 - 9
	90 %	µm	10 - 20

REM-Aufnahme

Vergrößerung 5.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



DODUCO GmbH
 Im Altgefäll 12
 75181 Pforzheim / Germany
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:
 Fr. Angelika Moser
 Phone +49 (0) 7231 602-486
 Fax +49 (0) 7231 602-554
 Mail: AMoser@doduco.net

^{*1} in Anlehnung an DIN/ISO 3953
^{*2} BET BeckmanCoulter SA 3100
^{*3} Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320