


# Silberflakes F56T

## Technische Daten

Kornstruktur		Flake	
<b>Silbergehalt</b>		Gew.-%	≥ 99,0
<b>Klopfichte <sup>*1</sup></b>		g/cm <sup>3</sup>	1,9 - 2,4
<b>Spezifische Oberfläche <sup>*2</sup></b>		m <sup>2</sup> /g	0,7 - 1,1
<b>Korngrößenverteilung <sup>*3</sup></b>	<b>10 %</b>	µm	< 3
	<b>50 %</b>	µm	3 - 8
	<b>90 %</b>	µm	9 - 16

## REM-Aufnahme

Vergrößerung 5.000x



Bitte beachten Sie die Hinweise unseres Sicherheitsdatenblattes. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



DODUCO GmbH  
Im Altgefäll 12  
75181 Pforzheim / Germany  
<http://www.doduco.net>

Ihr direkter Ansprechpartner:  
Fr. Angelika Moser  
Phone +49 (0) 7231 602-486  
Fax +49 (0) 7231 602-554  
Mail: [AMoser@doduco.net](mailto:AMoser@doduco.net)

<sup>\*1</sup> in Anlehnung an DIN/ISO 3953  
<sup>\*2</sup> BET BeckmanCoulter SA 3100  
<sup>\*3</sup> Lasergranulometrie BeckmanCoulter LS 13320